

KEMPEROL® 2K-PUR Speedshot



Alkalmazási cél

- A KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés és a KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Jellemzők

- Lerövidíti a KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés és a KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Kiszerezések

0,9 kg műanyag flakonban adagolókamrával

Tárolás

Hűvös, fagymentes, száraz helyen és zárt csomagolásban tárolható. Minőségét megőrzi: lásd a címkét.

Felhasználás

Az adatok a következő termék 1 kg-os mennyiségére vonatkoznak: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		10 ml	20 ml	30 ml
5 °C	V'	21 perc	15 perc	12 perc
	W''	6,5 óra	5,5 óra	5 óra
10 °C	V'	20 perc	12 perc	9 perc
	W''	5,5 óra	4,5 óra	3,5 óra
15 °C	V'	16 perc	10 perc	7 perc
	W''	5 óra	3,5 óra	3 óra
20 °C	V'	11 perc	7 perc	5 perc
	W''	3,5 óra	2,5 óra	2 óra
25 °C	V'	10 perc	6 perc	-
	W''	3 óra	2 óra	-
30 °C	V'	7 perc	-	-

Hőmérséklet*** [°C]	10 ml	20 ml	30 ml	
	W''	2 óra	-	-

- * Feldolgozási idő
 ** További réteg felvihető
 *** A következő termék hőmérséklete: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Az adatok a következő termék 2,5 kg mennyiségére vonatkoznak: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		1 Shot (25 ml)	2 Shot (50 ml)	3 Shot (75 ml)
5 °C	V'	21 perc	15 perc	12 perc
	W''	6,5 óra	5,5 óra	5 óra
10 °C	V'	20 perc	12 perc	9 perc
	W''	5,5 óra	4,5 óra	3,5 óra
15 °C	V'	16 perc	10 perc	7 perc
	W''	5 óra	3,5 óra	3 óra
20 °C	V'	11 perc	7 perc	5 perc
	W''	3,5 óra	2,5 óra	2 óra
25 °C	V'	10 perc	6 perc	-
	W''	3 óra	2 óra	-
30 °C	V'	7 perc	-	-
	W''	2 óra	-	-

- * Feldolgozási idő
 ** További réteg felvihető
 *** A következő termék hőmérséklete: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Az adatok a következő termék 12,5 kg-os mennyiségére vonatkoznak: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		1 Shot (25 ml)	2 Shot (50 ml)	3 Shot (75 ml)
5 °C	V'	-	-	22 perc
	W''	-	-	4,5 óra
10 °C	V'	-	-	22 perc
	W''	-	-	4,5 óra
20 °C	V'	20 perc	18 perc	-
	W''	7 óra	6 óra	-

- * Feldolgozási idő
 ** További réteg felvihető
 *** A következő termék hőmérséklete: KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés

Az adatok a következő termék 1 kg-os mennyiségére vonatkoznak: KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		köv. nélkül:	10 ml
10 °C	V'	80 perc	25-27 perc
15 °C	V'	50 perc	20 perc
20 °C	V'	35 perc	15 perc
25 °C	V'	35 perc	14 perc

Hőmérséklet*** [°C]		köv. nélkül:	10 ml
30 °C	V	30 perc	12 perc

* Feldolgozási idő

*** A következő termék hőmérséklete: KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Az adatok a következő termék 2,5 kg-os mennyiségére vonatkoznak: KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		köv. nélkül:	1 Shot (25 ml)
10 °C	V	80 perc	25-27 perc
15 °C	V	50 perc	20 perc
20 °C	V	35 perc	15 perc
25 °C	V	35 perc	14 perc
30 °C	V	30 perc	12 perc

* Feldolgozási idő

*** A következő termék hőmérséklete: KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés

Tulajdonságok

Halmazállapot folyékony

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Előkészítés

A KEMPEROL 2K-PUR Speedshot adagolásához először fel kell csavarozni a kék kupakot a flakon adagolókamrájára. Ezután a flakont többször meg kell nyomni, amíg a folyadék kis adagolótartályban a 25 ml-es vonalig nem ér. 25 ml megfelel egy shotnak.

10°C-os vagy alacsonyabb hőmérsékleten ajánlott az anyagok előzetesen szobahőmérsékleten történő tárolása.

Rekeszes zacskó

KEMPEROL® 2K-PUR szigetelés illetve KEMPEROL® Reflect 2K szigetelés keverje el előírás szerint a rekeszes zacskóban és utána öntse át egy másik edénybe. KEMPEROL 2K-PUR Speedshot keverje be keverőruddal vagy lassú keverőgéppel fátyolmentesre a KEMPEROL® 2K-PUR, ill. KEMPEROL® Reflect 2K kész szigetelésbe. Keverési idő kb. 1 perc.

Egyéni védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelést kell viselni. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat KEMPERTEC® MEK tisztítószer-rel. Tisztítsa meg a kezét, a bőrét kenje be KEMPER SYSTEM kézápoló krémmel.

Fontos tudnivalók

A biztonsági adatlapokat, a csomagolóeszköz jelölését, a csomagolóeszközökön olvasható, veszélyekre figyelmeztető utasításokat és a biztonsági tanácsokat be kell tartani a szállítás, tárolás és feldolgozás során. A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie tájékoztatóit.

Tilos a talajba, csatornába vagy földbe engedni.

Hulladékelhelyezés

folyékony EAK 07 02 04

Általános tudnivalók

Szavatoljuk termékeink tartósan magas minőségét. A KEMPER SYSTEM termékeihez tilos rendszeridegen anyagot hozzákeverni.

Műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink mindenkor csak az aktuális ismereteket és a termékeinkkel szerzett tapasztalatokat tükrözik. A mindenkori előző műszaki tájékoztatás újabb kiadás megjelenésekor érvénytelenné válik. Ezért fontos, hogy mindig az aktuális tájékoztatóval rendelkezzen. Termékeink alkalmazásakor és felhasználásakor minden egyes esetben szükséges az alkalmazási területre vonatkozó, alapos minőségi vizsgálat arra vonatkozólag, hogy a mindenkori termék és/vagy alkalmazástechnika megfelel-e a specifikus követelményeknek és céloknak. Csupán termékeink hibátlanságáért felelünk - termékeink szakszerű feldolgozása ezért kizárólag az ön felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeink alapján történik.

Kiadta: Vellmar, 2015-01-21