KEMPEROL 022 szigetelés



Alkalmazási területek

- Új építményekhez és javításhoz
- Szigetelésként az alábbival kapcsolatban KEMPEROL 500 Vlies nedves helyiségek falaihoz és padlóihoz, mint
  - házi fürdők
  - fürdőszobák szállodákban
  - zuhanyzóberendezések
  - mosogatófülkék
  - mosdók
  - úszómedencék körül
- ETAG 022 szerint vizsgált
- Közvetlen vagy közvetett igénybevételű nedves helyiségek fal- és padlófelületéhez, valamint padlólefolyójához

Jellemzők

- A igénybevételi osztály az ETAG 022 szerint (= nagy igénybevétel)
- Semleges szagú
- Hidegen feldolgozható
- Vízpára-diffúzióképes
- Repedés áthidaló képesség 1,5 mm
- Fuga áthidaló képesség min. 2 mm
- Egyrétegű megmunkálás
- Karbantartási célból járható
- Oldószermentes
- 2 komponensű
- Gyanta alap: folyékony műanyag

Szállítmány mérete

6 kg, 12 kg fémtartályban

Tárolás

Tárolható hűvös, fagymentes, száraz és bontatlan állapotban. Minőségét megőrzi: lásd a tartály címkéjét.

felhasználás

Az alapzat jellegétől függően: min. 1,6 kg/m² legalább 1 mm vastagságú réteg esetén.

Tulajdonságok

Halmazállapot	folyékony
Alapszín	steingrau
Feldolgozási idő*	kb. 25 min
Esőálló*	kb. /
Járható*	kb. 16 h
Kikeményedés*	kb. 72 h
További réteg felvihető*	kb. 16 h

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz (maradék nedvesség a beton felső 2 cm-ében < 5%), teherbíró és tapadáscsökkentő anyagoktól mentes. Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni.

Az aljzatokat megfelelően elő kell kezelni és a nedvszívó aljzatokat alapozni kell. Alapvetően követni kell az alapozásra vonatkozó ajánlásokat.KEMPEROL 022 szigetelés

Feldolgozás csak > +10 °C alapzat- és környezeti hőmérséklet esetén.

A kivitelezés során a felületi hőmérsékletnek 3 K-el kell az olvadáspont felett lennie. Ha az olvadáspont nincs elérve, akkor a feldolgozandó felületen elválasztólag ható nedvességréteg képződhet (lásd a TI 16 műszaki információt).

Keverés

KEMPEROL 022 szigetelés Alaposan keverje fel az A komponenst.

A B komponenst az A komponenshez kell hozzáadni és fátyolmentesre bekeverni.

A keverési hibák elkerülésére a keveréket rakja át másik edénybe és keverje fel ismét.

Alkalmazás

Kb. a(z) KEMPEROL 022 szigetelés 2/3-át kell előre lehelyezni, és a(z) KEMPEROL 500 Vlies -t 5 cm-es fedéssel egy Perlon hengerrel buborékmentesen rádolgozzuk. A még folyékony sablonra kb. 1/3 KEMPEROL 022 szigetelés -nyi részt áztatunk még bele a teljes telítettségig. A friss KEMPEROL

022 szigetelés termékbe KEMCO NQ 0408 természetes kvarc terméket szórunk bele 1-1,5 kg/m² felhasználással. A szigeteléshez nem szükséges lúg elleni védőréteg.

A kapu és az ablakelemek stb. csatlakozóit 15 cm-nél kisebb magasságban (a bevonat felső szélétől) legalább 5 cm átfedéssel kell elvégezni. A harmadik féltől származó termékekhez történő csatlakozást és átmenetet legalább 10 cm átfedéssel kell elvégezni.

Átmenő elemeket és az összetett felületeket maradéktalanul be kell dolgozni a felületi szigetelésbe. Alternatív megoldásként elhelyezhet előzetesen gallérokat. A csempe a KEMPEROL 022 szigetelés megkötése után a KEMPERDUR MT Ásványi csemperagasztó -vel közvetlenül ragasztható.

PSA

Egyéni védőfelszerelést kell viselni. Javasoljuk a munkahelyre szabott kéz- és bőrvédő tervet. A szerszámokat közvetlenül használat után tisztítsa meg KEMCO MEK tisztítószer használatával.

Megjegyzés

Bitte beachten Sie Technik Information TI 21 - Untergrundbeurteilung.

Fontos tudnivalók

A szigetelés elkészítésekor a érvényesek az adott változatban, ill. a mindenkori szakmai ágazatban érvényes „műszaki szabályok” és „A technika állása” az irányadó. A vegyszerekkel szembeni ellenállóképességet lásd az A-Z ellenállóképesség-listában.

Szállítás, tárolás és feldolgozás során a biztonsági adatlapokat, a tartályok címkézését, a veszélyre figyelmeztető jelzéseket és a tartályokra vonatkozó biztonsági tanácsokat be kell tartani. A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie utasításait.

Többkomponensű poliuretán, poliészter, epoxi és metil-metakrilát gyanták hőképzéssel reagálnak. Az összetevők összekeverése után a termék a megadott feldolgozási időn túl nem maradhat a keverőedényben. Ennek figyelmen kívül hagyása hő- és füstképződéshez vezethet, szélsőséges esetekben tüzet okozhat.

Hulladékelhelyezés

A+B komp.	folyékony	EAK 08 04 09
A+B komp.	kikeményedés	EAK 08 04 10

Általános információk

Az időjárással és/vagy az UV-tól függő színtónusváltozások nem befolyásolják a műszaki paramétereket. Az időadatok rövidülnek magasabb, és hosszabbodnak alacsonyabb környezeti és felületi hőmérsékletek hatására.

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11