KEMPERTEC FPO alapozó



Alkalmazási területek

- Új építményekhez és javításhoz
- Optimális tapadás a poliolefin műanyagok (FPO/ TPO) és az azt követő szigetelések között:
  - KEMPEROL 2K-PUR
  - KEMPEROL 1K-PUR
  - KEMPEROL AC Speed
  - KEMPEROL AC Speed⁺

Jellemzők

- Jól tapad FPO lemezre
- 1 komponensű
- gyorsan levegőcserélő

Kiszerelések

0,75 kg és 4 kg-os fémtartály

Tárolás

Tárolható hűvös, fagymentes, száraz és bontatlan állapotban. Minőségét megőrzi: lásd a tartály címkéjét.

felhasználás

Az alapzattól és a hőmérséklettől függően: legalább 50 gr/m². Magasabb hőmérsékleten többletfelhasználással kell számolni.

Tulajdonságok

Halmazállapot	folyékony
Alapszín	transparent
Feldolgozási idő *	kb. 5 min
Esőálló *	kb. 30 min
Járható *	kb. 30 min
További réteg felvihető*	kb. 30 min

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, teherbíró és tapadáscsökkentő anyagoktól mentes. Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni.

(lásd a TI 21 - Aljzatértékelés című aljzatértékelő dokumentumot)

Tisztítás KEMCO MEK tisztítószer -al szükséges!

Figyelem: A KEMPERTEC FPO-alapozó nem alkalmas minden aljzathoz!

Az alapozót csak poliolefin műanyagokhoz fejlesztettük ki!

Az alapozást csak > 5 °C-os aljzat- és környezeti hőmérséklet esetén szabad elvégezni.

Csökkenő hőmérséklet esetén szabad dolgozni.

A kivitelezés során a felületi hőmérsékletnek 3 K-el kell az olvadáspont felett lennie. Ha az olvadáspont nincs elérve, akkor a feldolgozandó felületen elválasztólag ható nedvességréteg képződhet (lásd a TI 16 műszaki információt).

A KEMPERTEC FPO-alapozó egy műveletben kell felhordani a telítettség eléréséig. Az alapozót terítse el perlon hengerrel úgy, hogy elkerülje az anyag felgyülemlését.

Munka megszakítása és további bevonat kivitelezése

Körülbelül 15 - 30 perc elteltével (az időjárási hatásoktól függően, mint például a szél, a levegő páratartalma és a hőmérséklet) az alkalmazott alapozó száraz és tapadásmentes felületével más alkalmas KEMPER SYSTEM termékek KEMPEROL 2K-PUR szigetelés, KEMPEROL 1K-PUR szigetelés, KEMPEROL AC Speed és KEMPEROL AC Speed⁺vihetők fel. Ezt a további rétegzést a következő 24 órán belül be kell fejezni, különben leválási hatások léphetnek fel.

PSA

Egyéni védőfelszerelést kell viselni. Javasoljuk a munkahelyre szabott kéz- és bőrvédő tervet. A szerszámokat közvetlenül használat után tisztítsa meg KEMCO MEK tisztítószer használatával.

Megjegyzés

Kérjük, tartsa be a következő műszaki információkat:

- TI 21 - Aljzat értékelése
- TI 23 - Lösemittelhaltige Produkte

Fontos tudnivalók

Hinsichtlich der Haftzugswerte auf anderen Kunststoffbahnen (EPDM, PIB etc.) liegen Einzeluntersuchungen vor. Eine Anwendung der FPO-Grundierung auf diesen Bahnen sollte daher nur nach Rücksprache mit KEMPER SYSTEM erfolgen!

Szállítás, tárolás és feldolgozás során a biztonsági adatlapokat, a tartályok címkézését, a veszélyre figyelmeztető jelzéseket és a tartályokra vonatkozó biztonsági tanácsokat be kell tartani. A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie utasításait.

Tilos a talajba, csatornába vagy földbe engedni.

Nem megfelelő úszómedencében történő alkalmazásra!

Hulladékelhelyezés

folyékony	EAK 08 04 09
kikeményedés	EAK 08 04 10

Általános információk

Az időadatok rövidülnek magasabb, és hosszabbodnak alacsonyabb környezeti és felületi hőmérsékletek hatására.

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11