KEMPERTEC TG-alapozó



Alkalmazási területek

- Új építményekhez és javításhoz
- Az előkészített alapzat alapozóaként KEMPEROL 022
- alapozófelület előkészítéséhez minden ásványi alaphoz
  - Mész, mész-cement vakolat
  - cement vakolat
  - gipsz vakolat

Jellemzők

- Jól tapad
- kifejezett mélységhatás
- A máló, porzó és porózus alapozóok megszilárdítása
- Csökkenti a felszívóképességet
- Akrilát diszperzió

Kiszerelések

10 l kanna

Tárolás

Tárolható hűvös, fagymentes, száraz és bontatlan állapotban. Minőségét megőrzi: lásd a tartály címkéjét.

felhasználás

A KEMPERTEC TG-alapozó felhasználása az alap tulajdonságaitól függ és egyszeri gipsz, mész- és cement vakolat alapozó esetében 100 ml/m²-t jelent.

Tulajdonságok

Halmazállapot	folyékony
Alapszín	milchig
További réteg felvihető*	kb. 1-2 h

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, teherbíró és tapadáscsökkentő anyagoktól mentes. Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni.

Csökkenő hőmérséklet esetén szabad dolgozni.

KEMPERTEC TG-alapozó használatra kész, és ecsettel, kefével vagy megfelelő levegő nélküli szóróberendezéssel feldolgozható. A feldolgozandó mennyiséget úgy kell megválasztania, hogy ne legyen fényes felület. Nagyon erősen nedvszívó felületeket kétszer kell közvetlenül egymás után alapozni. Nem megfelelő alapozó műanyaghoz, fémhez és fához.

PSA

Egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Javasoljuk a munkahelyre szabott kéz- és bőrvédő tervet. A szerszámokat közvetlenül használat után tisztítsa meg vízzel.

Megjegyzés

Bitte beachten Sie Technik Information TI 21 - Untergrundbeurteilung.

Fontos tudnivalók

A szigetelés elkészítésekor a az ETAG 022 „felhasználási szabályok” az adott változatban, ill. a mindenkori szakmai ágazatban érvényes „műszaki szabályok” és „A technika állása” az irányadó. A vegyszerekkel szembeni ellenállóképességet lásd az A-Z ellenállóképesség-listában.

Szállítás, tárolás és feldolgozás során a biztonsági adatlapokat, a tartályok címkézését, a veszélyre figyelmeztető jelzéseket és a tartályokra vonatkozó biztonsági tanácsokat be kell tartani. A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie utasításait.

Hulladékelhelyezés

folyékony	EAK 08 04 09

GIS KÓD

M-GF01

Általános információk

Az időjárással és/vagy az UV-tól függő színtónusváltozások nem befolyásolják a műszaki paramétereket. Az időadatok rövidülnek magasabb, és hosszabbodnak alacsonyabb környezeti és felületi hőmérsékletek hatására.

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11