KEMPEROL 2K-PUR Speedshot



Alkalmazási területek

- A reakció gyorsítása KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Jellemzők

- Rövidíti az alábbi lekötési folyamatát: KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Kiszerelések

0,9 kg műanyag flakonban adagolókamrával

Tárolás

Tárolható hűvös, fagymentes, száraz és bontatlan állapotban. Minőségét megőrzi: lásd a tartály címkéjét.

felhasználás

Az adatok 1 kg mennyiségre vonatkoznak KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		10 ml	20 ml	30 ml
5°C	V*	21 min	15 min	12 min
	W**	6,5 h	5,5 h	5 h
10°C	V*	20 min	12 min	9 min
	W**	5,5 h	4,5 h	3,5 h
15°C	V*	16 min	10 min	7 min
	W**	5 h	3,5 h	3 h
20°C	V*	11 min	7 min	5 min
	W**	3,5 h	2,5 h	2 h
25°C	V*	10 min	6 min	-
	W**	3 h	2 h	-
30°C	V*	7 min	-	-
	W**	2 h	-	-

* Feldolgozási idő
** tovább rétegezhető ennyi idő után:
*** Hőmérséklet KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Az adatok 2,5 kg mennyiségre vonatkoznak KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		1 Shot (25 ml)	2 Shot (50 ml)	3 Shot (75 ml)
5°C	V*	21 min	15 min	12 min
	W**	6,5 h	5,5 h	5 h
10°C	V*	20 min	12 min	9 min
	W**	5,5 h	4,5 h	3,5 h
15°C	V*	16 min	10 min	7 min
	W**	5 h	3,5 h	3 h
20°C	V*	11 min	7 min	5 min
	W**	3,5 h	2,5 h	2 h
25°C	V*	10 min	6 min	-
	W**	3 h	2 h	-
30°C	V*	7 min	-	-
	W**	2 h	-	-

* Feldolgozási idő
** tovább rétegezhető ennyi idő után:
*** Hőmérséklet KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Az adatok 12,5 kg mennyiségre vonatkoznak KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Hőmérséklet*** [°C]		1 Shot (25 ml)	2 Shot (50 ml)	3 Shot (75 ml)
5°C	V*	-	-	22 min
	W**	-	-	4,5 h
10°C	V*	-	-	22 min
	W**	-	-	4,5 h
20°C	V*	20 min	18 min	-
	W**	7 h	6 h	-

* Feldolgozási idő
** tovább rétegezhető ennyi idő után:
*** Hőmérséklet KEMPEROL 2K-PUR szigetelés

Tulajdonságok

Halmazállapot	folyékony

* Mérések 23 °C-on - 50% rel. páratartalommal. Az olyan időjárási hatások hatására, mint a szél, páratartalom és hőmérséklet módosulhatnak a feltüntetett értékek.

Feldolgozás

Előkészítés

A KEMPEROL 2K-PUR Speedshot adagolásához először fel kell csavarozni a kék kupakot a flakon adagolókamrájára. Ezután a flakont többször meg kell nyomni, amíg a folyadék kis adagolótartályban a 25 ml-es vonalig nem ér. 25 ml megfelel egy shotnak.

10°C-os vagy alacsonyabb hőmérsékleten ajánlott az anyagok előzetesen szobahőmérsékleten történő tárolása.

Rekeszes zacskó

KEMPEROL 2K-PUR szigetelés előírás szerint összekeverés dagasztózsákban, majd áthelyezés másik tárolóba. KEMPEROL 2K-PUR Speedshot keverőpálcával vagy lassú keverővel, csíkmentesen a kész szigetelésbe KEMPEROL 2K-PUR bekeverés. Keverési idő kb. 1 perc.

PSA

Egyéni védőfelszerelést kell viselni. Javasoljuk a munkahelyre szabott kéz- és bőrvédő tervet. A szerszámokat közvetlenül használat után tisztítsa meg KEMCO MEK tisztítószer használatával.

Fontos tudnivalók

Szállítás, tárolás és feldolgozás során a biztonsági adatlapokat, a tartályok címkézését, a veszélyre figyelmeztető jelzéseket és a tartályokra vonatkozó biztonsági tanácsokat be kell tartani. A feldolgozás során be kell tartani a BG-Chemie utasításait.

Tilos a talajba, csatornába vagy földbe engedni.

Hulladékelhelyezés

folyékony	EAK 07 02 04

Általános információk

A KEMPER SYSTEM termékekhez nem szabad nem rendszeresített anyagokat hozzáadni.

Csak kereskedelmi használatra.

Műszaki adatlapjaink / műszaki információink és alkalmazástechnikai tanácsaink vállalatunk mindenkor aktuális ismereteinek szintjét és a termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatainkat tükrözik. Minden új kiadásnál a korábbi műszaki információk érvényüket veszítik. Ezért elengedhetetlen, hogy mindig kéznél legyen a legfrissebb adatlap. A mindenkori legújabb verzió a KEMPER SYSTEM bejelentkezési tartományából érhető el. Termékeink használata és alkalmazása során minden egyes esetben részletes, objektumfüggő, minősített ellenőrzést kell végezni arról, hogy az adott termék és/vagy az alkalmazási technológia megfelel-e a konkrét követelményeknek és céloknak. Termékeink hibamentességéért csak akkor vállaljuk a felelősséget, ha adott termékünket a műszaki adatlapokban szereplő feldolgozási irányelveinknek megfelelően használták és dolgozták fel. Ezért termékeink megfelelő és professzionális feldolgozása kizárólag a felhasználó (feldolgozó) felelősségi körébe tartozik. Termékeink értékesítése kizárólag értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően történik.

Kiadta: Vellmar, 2019-12-11